



Bukowiak, wapno nawozowe węglanowe, CaO min. 50%, frakcja 0-0,09 mm, odmiana 04 (Bukowiak wnw CaO 50 0-0,09)

PKWiU 08.11.30.0 ; Nr ref. buk_wapno_nawoz_bezMg_odmiana04.pdf;
Data: Styczeń 2014; Nr ref. PL21K200;

Wartości gwarantowane

CaO - min. 52,0%

Cd - max. 2 mg/kg CaO

Pb - max. 40 mg/kg CaO

Właściwości fizyczne

Przesiew na sicie 0,5mm – 0,0%

Odsiew na sicie 0,04mm – max. 20%

Odsiew na sicie 0,09mm – max. 10%

Odsiew na sicie 0,2 mm – 0%

Wilgotność – 0,2 %

Wartości średnie za 2013r.*

CaO – 54,7%

Cd - <0,2 mg/kg CaO

Pb – <1,0 mg/kg CaO

Właściwości fizyczne

Przesiew na sicie 0,5mm – 0,0%

Odsiew na sicie 0,04mm – max. 12,3%

Odsiew na sicie 0,09mm – max. 1,9%

Odsiew na sicie 0,2 mm – 0%

Wilgotność – 0,2%

Opis produktu

Wapno nawozowe niezawierające magnezu, produkowane z wyselekcjonowanych złóż skał wapiennych w procesie obróbki mechanicznej (mielenie, odsiewanie). Podstawowym składnikiem jest węglan wapnia [CaCO₃].

Zastosowanie

Wapno nawozowe przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i sadownictwie w celu odkwaszania gleby, poprawy jej struktury fizycznej i składu chemicznego.

Opakowanie

Wapno nawozowe jest ładowane do specjalnych naczep samochodowych typu autosilos, chroniących produkt przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Magazynowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.

Wymagania

Wapno nawozowe spełnia wymagania dotyczące zawartości tlenu wapnia i składu granulometrycznego określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 września 2010r. (Dz. U. Nr 183 poz. 1229). Zawartość kadmu i ołowiu w wapnie nawozowym nie przekracza dopuszczalnych wielkości dla wapna nawozowego zawartych w § 14 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2008r. (Dz. U. Nr 119 poz. 765).

Bezpieczeństwo

Produkt nie jest substancją niebezpieczną.

Substancja wyłączona z Rozporządzenia REACH na podstawie załącznika nr V do rozporządzenia (WE) 1907/2006.

Karta produktu

Dostępna na: www.lhoist.pl



Centrum Obsługi Klienta

ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com

Zakład wapienniczy: Lhoist Bukowa Sp. z o.o. w Bukowej;
ul. Osiedlowa 10; 29-105 Krasocin;
tel.: (41) 38 89 105, fax.: (41) 38 89 106
Sad Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy KRS nr KRS: 32126
Kapitał zakładowy: 72 600 100 zł; NIP: 656-14-69-128